

Sellocret TX

Sellador de poliuretano tixotrópico elástico para juntas verticales de un solo componente que polimeriza en contacto con la humedad del medio ambiente.



1. Propiedades

- Un-Componente
- No escurre en juntas verticales
- Aplicación fácil con pistola
- Tixotrópico.
- Cura con la humedad en el aire
- Se puede pintar
- No cambia volumen
- Resistente a las condiciones climáticas y agua
- Elasticidad Permanente
- Se adhiere a la mayoría de los sustratos

2. Información Técnica

Base Química:	Poliuretano
Consistencia:	Pasta suave
Mecanismo de Curado:	Humedad Atmosferica
Gravedad Especifica: (DIN 53479)	1,15 ± 0,03 g/cm ³
Tiempo de Secado (Tack Free): (25°C y 50%H.R.)	60-90 min.
Velocidad de Curado: (25°C y 50%H.R.)	2 mm/24 horas
Dureza (shore A): (DIN 53505)	40±5 Shore A
Modulus 100%: (ISO 8339)	0,4 MPa
Alargamiento a la Rotura (ISO 8339)	>%500
Resistencia al Rasgado (DIN 53515)	10 N/mm

4. Detalles de Aplicación

Temperatura de Aplicación: Entre +5 °C y +35 °C
Resistencia de Temperatura: Entre -30 °C y +80 °C

La superficie de la aplicación debe ser sólida, limpia, seca y libre del polvo, aceite y grasa. Aplique una capa de primer de ser necesario. Si es necesario, lije las superficies de metal antes de uso. Permita al sustrato secar después de desengrasar. Se recomienda limpiar el concreto con un cepillo de metal.

- Es capaz de adherir a los materiales de construcción a base de cemento, al ladrillo, a la cerámica, al mármol, al vidrio, a la madera, al acero galvanizado, al aluminio y a la mayoría de las superficies plásticas.
- Se usa en la industria de construcción, en las cavidades de las juntas entre los elementos de edificio.
- Se usa para las juntas y montaje de los armazones de aluminio, PVC y madera.
- Se usa para la colocación de las tejas.

Uso :

- Se puede aplicar con pistola manual y neumática.
- Después de la aplicación, se necesita aplanar la junta con agua jabonosa.
- Se recomienda de usar el cartucho o la salchicha en 24 horas después de abrir.
- No aplique a una temperatura más baja de 5 °C
- Cuando hace frío, guarde los envases a aproximadamente 20 °C antes de usar.

Limpieza:

Pueden limpiarse las herramientas con alcohol o acetona antes de que el impermeabilizante se cure completamente. Después de curado será necesario la abrasión.

5. Envasado

En salchicha de aluminio de 600 ml.

6. Colores

Blanco.
Gris.

7. Vida Util

Almacene el producto en un lugar seco y fresco. La vida útil es de 12 meses almacenado en temperaturas entre +5°C y +25°C.

8. Advertencia

Mantenga fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos y con la piel. Use en lugares bien ventilados. No respire los vapores. No fume cuando usa el producto.

9. Salud y Seguridad

Para más información y consejo sobre el manejo, almacenamiento y disposición segura de los productos químicos, los usuarios se deben referir a la Hoja de Datos de Seguridad de Material más reciente que contiene los datos físicos, ecológicos, y toxicológicos y otros datos relacionados con la seguridad.

10. Garantía Limitada

DIFICONSA garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra sólo en el momento del envío de nuestra fábrica.

Si cualquier material de DIFICONSA se comprueba que contienen defectos de fabricación que afectan sustancialmente su rendimiento, DIFICONSA, a su discreción, reemplazará los materiales o reembolso de su precio de compra.

Esta garantía limitada es la única garantía extendida por DIFICONSA con respecto a sus materiales.

No existen otras garantías, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular. DIFICONSA específicamente exime su responsabilidad por daños incidentales, consecuentes u otros daños, incluyendo pero no limitado a, pérdida de beneficios o daños a una estructura o su contenido, derivadas de cualquier teoría ley alguna.

Se proporciona información técnica y aplicaciones con el fin de establecer un perfil general de los materiales y los procedimientos de aplicación adecuado. Es responsabilidad del usuario satisfacerse, por su propia información y pruebas, para determinar la idoneidad del producto para su propio uso, aplicación y trabajo de la situación. El usuario asume todo riesgo y responsabilidad resultante del uso del producto.

Medidas de seguridad

- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de tener contacto con la piel, lávese con agua y jabón.